

Рез до 15 кг оказался очень трудоемкой работой. Поскольку нашей целью в данный момент является поиск лучшей стали и лучшей ее термообработки и важны сравнительные характеристики, а не рекорды, то планка конечного усилия снижена до 10 кг. Испытания на прочность оставлены те же самые.

Таблица испытаний 2011 г.

№ п/п	Автор	Материал	Испытание острия (мысика)	Испытание хвостовика	Рубка кости	Начальное усилие (--)	Количество резов по тросу (до 10 кг)	Сумма баллов	Примечание
1	В.Кузнецов	CPm S10V	+10	+10	+10	-1,0	3000	3029	
2	В.Кузнецов И.Лукинов	CPm S30V	+10	+10	+10	-0,5	1900	1929,5	
3	В.Кузнецов	X12MФ	+10	+10	+10	-1	1200	1229	
4	В.Кузнецов	Булат А.Баликоева	+10	+10	+10	-1,0	900	929	
5	В.Кузнецов И.Лукинов	Ди-90	+10	+10	+10	-1,5	900	928,5	
6	В.Кузнецов	P12	+10	+10	+10	-1,0	700	729	
7	В.Кузнецов И.Лукинов	Д-2	+10	+10	+10	-2	300	328	
8	«SLON»	Кронидур 30	+10	+10	+10	-2	300	328	
9	А.Можеровский	Ди-113	+10	+10	+10	-1,5	280	308,5	
10	В.Кузнецов	65X13	0	+10	+10	-2	220	238	
11	А.Матвеев	ШХ-15	+10	+10	+10	-1	180	209	
12	А.Матвеев	X12MФ	+10	+10	+10	-2,5	150	177,5	
13	В.Козлов	CPm S10V	-	-	-	-1,7	100	98,3	«SLON»
14	В.Кузнецов	Черный булат	+10	+10	+10	-2,5	60	87,5	Плавка 2006 г. Раскован в 2011 г.
15	А.Баликоев	CPm S30V	-	-	-	-1,2	80	78,8	«SLON»
16	В.Вилленович	ШХ-15	-10	+10	-10	-3	50	37	
17	А.Матвеев	ШХ-15	+10	+10	+10	-3,5	5	31,5	